

REPARCERAMIK

PROTETTIVO ANTIMACCHIA BASE ACQUA PER PIASTRELLE E CERAMICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO

REPARCERAMIK è un innovativo protettivo base acqua per la protezione antimacchia di piastrelle e superfici ceramiche. Le nanoparticelle di **REPARCERAMIK** riempiono i microcrateri delle superfici ceramiche che si formano durante i processi di levigatura e lappatura, invisibili a occhio nudo, creando così uno scudo attivo che impedisce l'accumulo di sporco, responsabile e dell'opacizzazione di questa tipologia di superfici. **REPARCERAMIK** conferisce alle superfici trattate una resistenza alle macchie di classe 5: le pavimentazioni in ceramica rimangono belle nel tempo e molto facili da pulire.

CAMPI DI IMPIEGO

- Piastrelle e ceramiche

VANTAGGI

- Barriera attiva contro l'assorbimento di sporco e l'opacizzazione
- Non altera la traspirabilità e l'aspetto estetico delle superfici trattate
- Facilita gli interventi di pulizia
- Facile e veloce da applicare

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Colore: giallo chiaro con odore leggero

Consumi: 12-15 m²/l.

Imballi: Taniche da 1 e 5 Litri

Immagazzinaggio: **REPARCERAMIK** è utilizzabile entro 24 mesi dalla data di confezionamento. Proteggere il materiale da umidità, gelo e luce del sole diretta. Temperatura di deposito: da +5°C a +30°C. I prodotti devono rimanere nei contenitori originali, non aperti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

pH = 9,88.

Temperatura di ebollizione e punto di infiammabilità: >100°C

Temperatura di auto accensione: >100°C

Densità: 1,05 g.cm⁻³

Viscosità: 15,72 mPa.s

Non è considerato un ossidante.

Resistenza alla macchia EN 10545-14

I risultati mostrano che le superfici in marmo bianco, granito nero e le piastrelle di porcellana opache (gres porcellanato) trattate con ReparCeramik non sono soggette alle macchie e mostrano una resistenza alle macchie di Classe 5.



MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie d'applicazione deve essere compatta, pulita, asciutta e priva di grassi, cere, siliconi e polveri.

La pulizia preliminare può essere effettuata con **REMOFORT**, ad eccezione delle superfici in marmo o granito.

Eventuali presenze di oli e grassi possono essere rimosse con **REMOGRASS**.

L'ufficio tecnico R&dim è a disposizione per indicare l'esatto ciclo applicativo da utilizzare in base alla superficie applicativa.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare a pennello/ruolo/spruzzo una mano di prodotto sulle superfici da trattare. Lasciare agire il prodotto ed entro 10 minuti e comunque, prima che asciughi completamente, rimuovere gli eccessi con un panno umido e lucidare. Il massimo della protezione idrorepellente si ottiene nell'arco 7 giorni. L'eventuale essiccazione del prodotto sulla superficie può provocare delle macchie bianche, eliminabili solo attraverso abrasione meccanica.

Non applicare **REPARCERAMIK** con temperatura ambientale e/o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C e con Umidità relativa superiore al 75%. Evitare l'applicazione in presenza di condensa superficiale, sotto l'azione diretta del sole o di forte vento. Evitare il trattamento ove fossero previste condizioni meteorologiche avverse nel corso delle 24/48 ore successive.

MISURE DI SICUREZZA PER LA SALUTE

Il prodotto non contiene sostanze classificate come pericolose per la salute umana o per l'ambiente ed è a base d'acqua. Contenuto VOC: 53g/L (limite EU (2010): 140g/L).

ReparCermaik è non nocivo secondo quanto previsto dal Consiglio Direttivo 1999/45/EC e i suoi successivi emendamenti. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente per almeno 30 - 60 minuti. In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente la pelle con abbondante acqua. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico e bere tanta acqua. In caso di inalazione, consultare un medico. Non ci sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego di ReparCeramik.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'USO SICURO DEL PRODOTTO, SI RACCOMANDA DI CONSULTARE L'ULTIMA VERSIONE DELLA SCHEDA DATI SICUREZZA.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZE

Le informazioni riportate nel presente documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Considerata la varietà dei possibili flussi esterni sulla lavorazione e l'impiego dei nostri prodotti, l'acquirente non è comunque esonerato da un esame accurato delle funzioni dei prodotti e da applicazioni di prova. Le informazioni riportate non rappresentano una garanzia delle caratteristiche specifiche del prodotto o dell'idoneità ad un'applicazione concreta. Le descrizioni, i disegni, le fotografie, i dati, i rapporti, i pesi, ecc., hanno uno scopo puramente informativo, possono subire modifiche senza preavviso e non rappresentano le caratteristiche dei prodotti concordate contrattualmente (specifiche dei prodotti). Il destinatario dei prodotti è tenuto a rispettare, sotto la propria responsabilità, eventuali diritti di proprietà, nonché le disposizioni e le normative vigenti. Questa nuova versione è da intendersi come sostitutiva di tutte le precedenti schede tecniche.